

DESCRIPCIÓN

Afix 105 es un adhesivo de contacto formulado a base de policloropreno y solventes. Posee alta viscosidad, y sus componentes permiten una rápida fijación inicial y excelente resistencia final, así como capacidad de relleno. Además, es considerado como adhesivo flexible, absorbiendo vibraciones, y soportando expansiones y contracciones en algunas superficies.

USOS

Diseñado especialmente para el mundo de la albañilería y construcción. Posee una excelente adherencia en molduras, guardapolvos o cornisas de madera y PVC, pegadas sobre hormigón, yeso-cartón, ladrillo, tabiquería, etc. Útil en el pegado de parquet (sólido, mosaico, laminillas). Dentro de otras aplicaciones, sirve para aislamiento térmico a nivel industrial, o para el armado de marcos de puertas y ventanas.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Líquido viscoso beige
Viscosidad Brookfield* (#5/10rpm/20°C)	10000 – 12000 cps
Sólidos*	22.5 – 26.5 %
Densidad a 25°C*	0,87 ± 0,02 g/mL
Tiempo abierto*	1 hora aprox.
Tiempo de curado*	24 hrs
Rendimiento*	2 – 3 m²/L aprox.

* Especificaciones establecidas bajo condiciones controladas de Laboratorio.


FORMAS DE APLICACIÓN



Verifique que las superficies estén limpias, secas, libres de polvo, grasas y pinturas.



Temperatura de trabajo entre 5°C a 35 °C.



Para instalación de molduras, aplique en superficie y en la moldura, o mediante transferencia (aplicar en la superficie, hacer contacto con la moldura y separar), deje secar 15 a 20 minutos¹, o hasta que no exista transferencia de adhesivo al tacto con la piel. Una ambas superficies y presione fuertemente.

¹Valor referencial que dependerá de condiciones ambientales

Para instalación de pisos, aplique en la superficie y en el revestimiento con llana dentada (3 a 5 mm)², deje secar 15 a 20 minutos, o hasta que no exista transferencia de adhesivo al tacto con la piel, pegue y aplique presión con prensa o rodillo. En la instalación de pisos calefaccionados, éstos se deben apagar 48 hrs antes de la aplicación, y encender 48 hrs después de terminar el trabajo.

²Depende del tipo de parquet o material a instalar.

ATRIBUTOS

- Excelente agarre inicial y resistencia final
- Posee capacidad de relleno
- Soporta la expansión y contracción de algunas superficies
- Uso profesional y hogar

PRECAUCIONES

- Revuelva el producto antes de usar.
- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación del fabricante de revestimiento de madera o cualquier material antes de aplicar el producto.
- Utilice gafas protectoras y protección respiratoria para evitar irritación en los ojos e inhalación de vapores/gases. Se recomienda trabajar en lugares ventilados.
- Evite aplicar el producto a menos de 5°C por condensación de agua (punto de rocío) sobre la película del adhesivo.



- Producto inflamable, evite fuentes de ignición.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No elimine producto al alcantarillado.
- Evite el contacto directo con piel y ojos. En caso de contacto, lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, llamar inmediatamente a centro de toxicología RITA Chile al +562 2777 1994.

EMBALAJE



¼ galón
Galón

ALMACENAMIENTO



Ambiente seco y ventilado, en envases cerrados, alejado de fuentes de calor, rayos UV y/o Intemperie.
(Temperatura entre 5 y 35 °C).

SEGURIDAD

Antes de usar este o cualquier producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información de este Boletín Técnico y de la Hoja de Seguridad (HDS). Permanezca atento a los riesgos potenciales y siga las medidas de precaución, instrucciones de uso, consideraciones sobre disposición mencionadas en la HDS y embalaje.

La HDS de este producto se puede solicitar por correo electrónico o por teléfono a la Consultoría Técnica de Artecola.

Clase de riesgo de transporte (ONU) – 1133 ADHESIVO.

VALIDEZ

12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Artecola garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones de venta en el momento de despacho. De no ser así, la responsabilidad de Artecola consiste en reponer al comprador la cantidad de producto, siempre y cuando se demuestre que éste estaba defectuoso.

La información que contiene el presente documento y nuestras sugerencias se dan de buena fe, pero no proporcionan garantías suplementarias o adicionales a las legales, las cuales se otorgan al momento de la compra.

La forma en que el cliente utiliza nuestros productos, asesoría técnica e información (verbal, escrita o a través de pruebas) incluyendo cualquier proceso de aplicación sugerido y recomendaciones, está fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, es indispensable que el cliente ponga a prueba nuestros productos, asesoría técnica e información para determinar, bajo su propio criterio, si son idóneos para el pretendido fin. Sin perjuicio de que Artecola garantice que su mercancía cumple con las condiciones y funciones propias de cada producto, las cuales son debidamente informadas al consumidor, se sugiere que, para determinar la funcionalidad específica de cada caso, el comprador realice dichas pruebas. Las pruebas deben tomar en consideración los aspectos relativos a la funcionalidad, salud, seguridad y medio ambiente sin desconocer que Artecola se compromete a cumplir con la obligación legal de informar debidamente acerca de los potenciales riesgos y contraindicaciones que el estado de la ciencia permita conocer y que puedan surgir con ocasión al uso de sus productos, así como con todos los reglamentos técnicos aplicables. Queda expresamente entendido que la realización de estas pruebas se sale del ámbito de control de Artecola y por tanto el usuario asume toda responsabilidad por agravios que ocurran con ocasión al uso indebido, no convencional o alterno de un producto.

Artecola solo se hace responsable por aquellos defectos o daños que se deriven de un incumplimiento de lo dispuesto en la legislación aplicable a la materia y no asume, en ninguna circunstancia, una responsabilidad mayor a la que le sea atribuible por concepto de información insuficiente, publicidad engañosa o defectos en un producto, todo lo cual se deberá acreditar debidamente.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE REPARACIONES Y DAÑOS. Artecola y sus distribuidores en ninguna circunstancia son responsables ante el comprador o cualquier otra persona por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales de cualquier naturaleza incluyendo, pero sin limitarse a, el deterioro o pérdida del uso de la propiedad, daños por pérdida de utilidad o de ingresos, o cualquier otro daño proveniente de la compra o uso del producto a menos de que éste tenga un problema de calidad, seguridad o idoneidad. La responsabilidad de Artecola y sus distribuidores en ningún momento excederá el precio de compra del producto.

Fecha de revisión: **23/04/2025**

Esta revisión cancela y reemplaza todas las anteriores.
